

# Maintenance Gel



## Voedt en herstelt geolied hout

Onderhoudsgel is geschikt voor de verzorging en het onderhoud van geoliede houten oppervlakken en vloeren binnenshuis. De sneldrogende gel voorziet het oppervlak van een mooie, water- en vuilafstotende laag. Onderhoudsgel is geschikt voor gebruik op meubels, keukenwerkbladen, vloeren en andere houten oppervlakken binnenshuis. Verbetert ook de afwerking bij af fabriek geoliede/UV-geoliede oppervlakken.

- Geschikt voor alle geoliede oppervlakken
- Veilig voor voedselcontact \*
- Verhoogt de duurzaamheid van oppervlakken
- Eenvoudig gebruik, kan zowel handmatig als machinaal worden aangebracht
- Uitstekende resultaten op fabrieksgeoliede/hardwax oppervlakken

## Toepassingsgebied

Voor de verzorging en onderhoud van alle geoliede houtsoorten, zelfs met uv-olie behandelde oppervlakken. Alleen voor gebruik binnenshuis.

## Gebruik

### Vorbereiding

Het is belangrijk dat zowel het hout als de olie een temperatuur van minstens 15°C hebben en onder ideale omstandigheden een temperatuur van 20 °C met een gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50 %. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Maak het oppervlak goed schoon met Intensive Wood Cleaner, meng 1 deel reiniger met 20 delen water. Spoel vervolgens na met schoon water. Na het schoonmaken, het oppervlak minimaal 8 uur laten drogen bij een temperatuur van 20 °C.

### Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

### Schuurkorrels

Korrel 100-120.

### Behandeling

In het geval van een grotere schuurkorrel, zou een voordeel kunnen zijn om licht met fijn schuurpapier of een schuursponsje te schuren (verwijder schuurstof van het oppervlak). Breng de gewenste hoeveelheid gel aan op een rode WOCA-handboener en verdeel de gel gelijkmatig over het oppervlak. Ga door met polijsten totdat het hout verzadigd is en het oppervlak een egaal uiterlijk heeft. Omdat de gel snel droogt, raden we aan

om per keer een klein oppervlak te bewerken. Voor grotere oppervlakken (vloeren van meer dan 10 m<sup>2</sup>) adviseren we het gebruik van een polijstmachine. Veeg het gepolijste oppervlak onmiddellijk af met een schone, stofvrije katoenen doek. Als u met een machine werkt, plaats dan een katoenen doek onder de polijstpad voor de afwerking. Het oppervlak moet droog ogen en er mag geen overtollige gel zichtbaar zijn. Als het hout na 4-6 uur nog niet volledig verzadigd lijkt, adviseren we opnieuw polijsten aan. U doorloopt hiervoor dezelfde stappen, maar gebruikt minder gel dan bij de eerste behandeling. Het oppervlak is pas na 4-6 uur weer beloopbaar. Voorkom, gedurende de eerste 2-3 dagen dat het houtoppervlak in contact komt met water of vuil.

#### Opmerking

Wanneer u het product op UV-geoliede oppervlakken gebruikt, voert u de laatste polijstbeurt grondig uit om alle overtollige gel te verwijderen.

#### Aantal lagen

1-2

## Droogtijden

**Tussen lagen:** 4-6 uur bij 20°C

**Licht gebruik:** 4-6 uur bij 20°C

**Aanbeveling:** Stel het geoliede oppervlak de eerste 2-3 dagen niet bloot aan water om vlekken en verkleuring te voorkomen. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 18% bedragen. De droogtijden worden korter bij een hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid. De droogtijden worden langer bij een lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid.

**Volledig uitgehard:** 3 dagen bij 20°C

**Nieuwe behandeling:** Herhaal de oliebehandeling indien nodig

## Technische gegevens

**Samenstelling:** Minder dan 5 %: kleurstoffen.

**VOS:** 130 g/l, maximale grenswaarde (A/i (OB)): 500 g/l.

**Dichtheid:** 0.90-0.95 g/ml.

**Houdbaarheid:** 3 jaar

**Verwerkingstemperatuur:** +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

**Kleuren:** Naturel, Wit, Extra Wit, Walnoot

**Reiniging gereedschap:** Met WOCA Olieverdunner of terpentijn

**Bewaren:** +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

**Verpakking:** .2

**Viscositeit:** 20-25 Twe. DIN Cup 4

**Verdunning:** Onverdund

## Onderhoud en bijbehorende producten

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

**Lucht:** Zwak

**Drogestofgehalte:** 85-90%

**Mengverhouding:** Klaar voor gebruik. Niet verdunnen.

### Reiniging en onderhoud

Voor dagelijkse reiniging wordt WOCA Natural Soap aanbevolen, die het hout effectief wast en verzorgt. Vul af en toe aan met WOCA Oil Refreshing Soap, die bij elke wasbeurt ook een beetje olie aan het hout toevoegt.

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*