



# Repair Glue 2C

2 componenten sneldrogende herstellingslijm voor kleine reparaties. Solvent- en watervrij.



## Gebruiksaanwijzing

**Toepassing:** voor het snel en gemakkelijk uitvoeren van kleine parketherstellingen aan o.a. mozaïekparket, lamelparketten, tand-groef planken, enz. (al dan niet afgewerkt.) Toepasbaar op alle ondergronden: chape, beton, hout, vezelplaten, anhydriet, tegelvloeren, ... Niet gebruiken op ondervloeren die behandeld werden met watergedragen, vinyl- of acrylprimers. Devo Repair Glue is speciaal ontwikkeld voor kleine snelle herstellingen, men kan reeds na 45 minuten verder schuren!

- Handig in gebruik en geen overschotten door kleine verpakking 1 kg;
- Voor het verlijmen van alle houtsoorten;
- Bevat geen water of oplosmiddelen;
- Goed smeerbaar;
- Weinig reuk;
- Zeer hoge hechtingssterkte;
- Niet irriterend;
- Ook op vloerverwarming;
- Schuurbaar na 45 min.

**Vorbereiding ondergrond:** de ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en vrij van losse delen te zijn. Stofafgevendende of verzandende dekvloeren voorbehandelen met Devo Primer Express PU. Zorg ervoor dat ondergrond en de te verlijmen stukken passen en klaar liggen voor verlijming alvorens de 2 componenten te vermengen, wegens de snelle uithardingstijd van Devo Repair Glue.

**Vorbereiding product:** breng het product op kamertemperatuur vóór gebruik. Eerst het kleine busje verharder (comp B) oproeren, daarna toevoegen aan de grote bus (comp A). Gedurende enkele minuten goed mengen met een roerstokje of smalle spatel.

**Aanbrengen:** aanbrengen met een grof getande lijmkam en het parket onmiddellijk aanbrengen en goed aandrukken. Indien mogelijk een pers of gewicht aanbrengen gedurende 1 uur.

**Potlife:** ca. 15 min.

**Droogtijd:** schuurbaar na 45 tot 90 min afhankelijk van de omgevingsfactoren (luchtvochtigheid en temperatuur).

**Afwerking:** na 2 uren

**Volledige uithardingstijd:** 24 uren

**Verwerkingstemperatuur:** 15 – 25 °C

**Verbruik:** 1000 – 1400 gr/m<sup>2</sup>

**Reiniging gereedschap:** niet uitgehard product: Devo PU Cleaner of Devo Wet Wipes Uitgehard product: mechanisch met spatel en/of schuursponsje

**Houdbaarheid:** minimaal 12 maanden in de originele goed gesloten verpakking. Opslagtemperatuur tussen 5 en 25 °C

**Afval:** restanten en lege verpakkingen opruimen volgens de lokale overheidsvoorschriften.

**Opgelet:** Zéér korte verwerkingstijd!

# Repair Glue 2C

## Technische eigenschappen

### Beschrijving (type):

Snelhardende 2-component parket herstellingslijm

### Basis:

Polyurethaan - Epoxy

### Karakteristieke eigenschappen:

Korte open tijd, semi-elastisch, hoge hechtingskracht.

### Verwerking:

Ondergrond:

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en vrij van losse delen te zijn, en goed voor plaatsing conform de algemene richtlijnen voor parketplaatsing.

Materiaaltemperatuur:

15 - 25 °C.

Luchtvochtigheid:

+/- 60 %.

Materiaalvochtigheid:

Chape tot 2 % restvocht, bij vloerverwarming max. 1,5% restvocht, anhydriet max. 0,5% restvocht. Hout 9-12% (eik)

Vorbereiding product:

Laat het product voor gebruik op kamertemperatuur komen. Eerst de kleine bus verharder (comp B) oproeren, daarna toevoegen aan de grote bus (comp A). Gedurende enkele minuten mengen met een roerstokje of smalle spatel.

Potlife:

Ca. 15 min

Te verwerken door middel van:

Gebruik de geschikte lijmkam in functie van de ondergrond en het te plaatsen parket.

Te verdunnen/te reinigen met:

Niet uitgehard product: Devo PU Cleaner of Devo Wet Wipes.

Verbruik/uitschrijvermogen:

Uitgehard product: mechanisch met spatel en/of schuurponsje

Laagdikte:

1000 - 1400 gr/m<sup>2</sup>

N.v.t.

### Fysische en chemische eigenschappen:

Kleur(en):

Beige

Reuk :

Karakteristiek

Consistentie:

Pasteus

Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20 °:

35.000 - 45000 cps

methode : Brookfield

Soortelijk gewicht 20 °C/dichtheid:

1,65 kg/l

methode: DIN 53217

Vaste stoffen in gewicht:

99 %

methode: berekend

VOC-gehalte:

0 %

methode: berekend

Droging bij 20 °C/65% RV:

Schuurbaar na 45 tot 90 min afhankelijk van de omgevingsfactoren (luchtvochtigheid en temperatuur).

Volledige uitharding:

+/- 24 uur

Glans (H.60 °):

N.v.t.

pH 20 °C:

N.v.t.

Oplosbaar in water 20 °C:

Niet oplosbaar

Dampspanning/20 °C, mBar:

N.v.t.

Vlampunt:

> 60 °C

Zelfontbranding bij:

N.v.t.

Afschuifsterkte:

3,5 N/mm<sup>2</sup>

Houdbaarheid:

Minimaal 12 maanden in de originele goed gesloten verpakking. Opslagtemperatuur tussen 5 en 25 °C

### Veiligheid:

#### Comp A:

N.v.t.

#### Comp B:

#### Comp A:

**Waarschuwing:** Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

#### Comp B:

**Bevat:** 4,4'-methylene-difenyldiisocyanaat (MDI). **Gevaar:** Verdacht van het veroorzaken van kanker. Schadelijk bij inademing. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan bij inademing allergie-of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

### Ecologische informatie:

Biologisch afbreekbaar:

Neen

Verwijdering:

Restanten en lege verpakkingen opruimen volgens de lokale overheidsvoorschriften.

### Levering/vervoer:

Verpakking(en):

1 kg (0,9 kg A + 0,1 kg B)

© Devomat Industries NV - rev. 2015-06-26a

**Opmerking:** Deze gegevens zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Daar de wijze van toepassing door ons niet kan worden beïnvloed, kan op grond van deze gegevens geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

