

IDROSTUCCO RS/30

WATERGEDRAGEN BINDMIDDEL

Sneldrogend watergedragen bindmiddel, te mengen met fijn schuurstof voor het vullen van gaten en spleten in houten vloeren. Idrostucco RS/30 krimpt niet en is geurloos. Is makkelijk te schuren en heeft een zeer laag VOS-gehalte, volledig NMP-vrij.

Er kan over behandeld worden met watergedragen en solventgedragen systemen.



Technische gegevens

Chemisch-fysische kenmerken (20°C-60% R.L.)			
<i>uitzicht</i>	dicht wit vloeibaar	<i>specifiek gewicht</i>	1,00 g/cm ³
<i>viscositeit</i>	8000-9000 mPa.s		
Mengverhouding en tijd (20°C-60% R.L.)			
<i>mengverhouding</i>	mono-component	<i>schuren</i>	40' - 60'
<i>stofdroog</i>	20'	<i>verduunning</i>	Water
Technische kenmerken			
<i>indicatie verbruik</i>	10 m ² /lt	<i>gebruikstemperatuur</i>	> 10 °C
Bewaren & Etiket			
<i>bewaartermijn onder originele gesloten verpakking op kamertemperatuur</i>	12 maanden (vorstgevoelig)	<i>gevaarsymbool</i>	geen
reinigen gereedschap	Meteen na gebruik reinigen met water		
beschikbare verpakkingen	bidons van 5 en 10 liter		

Gebruiksaanwijzingen

- Schuur de houten vloer met een mediumkorrel schuurpapier voor een glad oppervlak, vrij van vetten, oliën en wassen.
- Verzamel schuurstof van het schuren en maak een mengsel klaar met Idrostucco RS/30 in de gepaste mengverhoudingen (indicatieve mengverhouding: 10 delen van het bindmiddel met 2 of 3 delen schuurstof). Om de vereiste consistentie te bekomen: het mengsel moet meer of minder dik zijn naargelang de grootte van de spleten (fijnere spleten => meer bindmiddel).
- Verspreid snel en gelijkmatig het klaargemaakte mengsel over de vloer met een schone Inox spatel. Zorg ervoor zo veel mogelijk product als nodig in de spleten te brengen. Herhaal de behandeling zo nodig.
- Ga verder met schuren (korrel 100-120 schuurpapier) na de nodige droogtijd (40-60 min). Controleer zorgvuldig voor het beginnen van verdere behandeling dat alle overtollig product verwijderd is en reinig de vloer.

Nota's

- ✓ Gebruik het schuurstof verzameld bij de schuurwerken om dezelfde houtkleur te bekomen.
- ✓ Om knoesten, gaten of grote spleten te vullen, gebruik het specifieke 2-componenten polyester bindmiddel Nodostuc.

Normen referenties

UNI EN 14342:2008 Houten bevloering – karakteristieken, evaluatie van conformiteit en vlekvorming.

Veiligheidsnormen

ENKEL VOOR PROFESSIONELEN. Respecteer de aanbevelingen vermeld op de etiketten en consulteer de veiligheidsfiches voor gebruik.

Afval

Leg verpakkingen en overschotten van producten deponeren conform de geldende wetgeving.

WAARSCHUWING: de informatie vermeld in deze technische fiche is enkel ter advisering en maakt geen aanspraak op onze verantwoordelijkheid. Pas het gebruik van onze producten aan aan de omgevingsfactoren en de te behandelen materialen. **REV.2 18-07-2013** Deze technische fiche vervangt alle vorige.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy

