

Essenza

Watergedragen twee-componenten vernis met natuurlijk effect

Essenza is een watergedragen twee-componenten vernis die eikenhout en andere licht houtsoorten, een natuurlijk effect geeft.

De geverniste vloer voelt zacht aan, uiterst mat, natuurlijk licht en ondergaat de typische kleurverandering van watergedragen vernissen niet. Het hout dat behandeld wordt met Essenza heeft daarnaast een grotere weerstand tegen uv-stralen en dus een grotere kleurstabiliteit in de tijd. De vernis van Essenza is makkelijk in het gebruik en uitsluitend geschikt voor eikenhout en lichte houtsoorten, het gebruik op donkere houtsoorten wordt afgeraden.

Technische gegevens bij 20 °C en 60% R.L.

Uiterlijk	Witte/roze vloeistof
Mengverhouding	10 : 1
Dichtheid	1,025 kg/liter
Viscositeit	17" Ford 4
pH	7,5
Gebruikstijd mengsel	4 uur
Eventuele verdunning	5% met Rallenty; 10% met water bij spuiten
Stofdroog na	1 uur
Overschilderbaar na	4 – 5 uur
Schuren na	4 – 5 uur
Gebruiksklaar na	Minimaal 24 uur
Rendement	12 – 14 m ² /liter
Slijtvastheid na 7 dagen	22 mg – Taber Abraser, CS10, 1000 g, 1000 rpm
Glansgraad (60°)	< 5 gloss
Aanbrengstemperatuur	> 10 °C – Niet blootstellen aan vorst
Houdbaarheid	12 maanden in originele, afgesloten verpakking bij temp > 10 °C
VOS	80 g/liter, cat A/i (WG), grenswaarde 140 g/liter (2004/42/CE)
Reiniging van het gereedschap	Reinig de roller direct na gebruik met water en neutrale zeep, met behulp van een rolpers, tot de vloeistof die eruit komt niet meer troebel is; indien mogelijk nogmaals afspoelen met schoon water. Bewaar de rollers in de verdunde wasoplossing Soluzione di Lavaggio S/28; afspoelen met schoon water voor gebruik.
Beschikbare verpakkingen	Blikken van 5 + 0,5 liter



Vernis &
Afwerkingen

Essenza



Certificaten



Wijze van toepassing

De vloer schuren zoals gebruikelijk waarbij alle resten van eerdere behandelingen verwijderd moeten worden. Indien nodig, de spleten voegen met een van onze kittens: Idrostucco RS/30, op waterbasis of Lega Stucco RS/A of Lega Stucco RS/20 op basis van solventen (raadpleeg de bijbehorende technische fiches). Verwijder eventuele resten met schuurpapier met korrelgrootte 100 of 120. Zuig de stof op, reinig het oppervlak zorgvuldig en ga vervolgens over tot vernissen.

Meng de twee componenten gelijkmatig in de exacte mengverhouding (10:1); voor een goede menging wordt het aangeraden om component B langzaam en al roerend in component A te gieten.

Wacht 5 – 10 minuten om een pre-reactie van het mengsel toe te staan, breng vervolgens de vernis aan. In geval van spuiten met 10% water verdunnen. Indien het met een roller wordt aangebracht, wordt het aangeraden om geschikte rollers met middellange haren te gebruiken voor eenvoudige en homogene spreiding van de vernis en groter gemak bij het aanbrengen.

Breng met een roller een eerste laag Essenza aan, na 4 – 5 uur kan er geschuurd worden met korrelgrootte 220 en vervolgens op dezelfde wijze een tweede laag aanbrengen.

Let goed op vooral tijdens het aanbrengen van de eerste laag op onbewerkt hout, want voor het beste resultaat moet het hout gelijkmatig bestreken zijn met vernis, voorkom gebruik van de roller zonder vernis over onbewerkt hout.

Voor grote oppervlakken, vooral als het warm is, wordt het aangeraden om een laag grondverf Fast & Full of Idrofondo H2O aan te brengen voordat de twee lagen Essenza worden aangebracht, omdat dit sneller zorgt voor een uniform resultaat.

Toelichting

Meng Essenza nooit met andere vernissen.

Breng slechts twee lagen vernis aan.

Breng nooit transparante vernis aan over Essenza, want dit zou voor vergeling kunnen zorgen.

Breng de vernis Essenza nooit aan op donker hout.

Voer eerst een test uit op iedere partij hout.

Giet het product niet direct op de vloer.

Gebruik een geschikte bak.

Voorkom dat de omtrek en de rest van de ruimte op twee afzonderlijke momenten met vernis worden behandeld. Behandel kleine stukjes aan de rand en behandel dan direct de aangrenzende zone met vernis.

Voorkom direct zonlicht op de vloer tijdens het aanbrengen.

Voorkom luchtstromingen.

Zet de verwarming uit, vooral als het vloerverwarming is.

Zorg dat verder alle normale regels voor het aanbrengen van vernis met zorg worden toegepast.

Ondanks het feit dat het mengsel A+B lange tijd vloeibaar blijft, moet het aangebracht worden binnen de aangegeven pot-life (4 uur) om een ononderbroken en homogene film te krijgen.

De kleur van de vloeibare vernis kan variëren van wit naar roze, maar dit beïnvloedt de eigenschappen van het eindproduct niet.

Onderhoud

Voor de reiniging en het normale onderhoud van de met dit product behandelde vloeren, wordt het aangeraden de neutrale zeep Pulito Parquet te gebruiken. Voor buitengewoon onderhoud wordt het aangeraden om de was Lux Matt te gebruiken.

Veiligheidsvoorschriften

Product voor professioneel gebruik. Hetgeen vermeld is op het label moet strikt gevolgd worden en het veiligheidsinformatieblad moet voor gebruik worden bestudeerd.

Verwijdering

Verwijder het ongebruikte product en de lege verpakkingen overeenkomstig de geldende, lokale wetgeving.



Vernis &
Afwerkingen

Essenza



Certificaten



Het advies dat gegeven wordt in dit technisch voorlichtingsblad is ter indicatie en wij kunnen hierop geen enkele manier aansprakelijk voor worden gesteld, omdat wij geen controle hebben over de gebruiksmethoden en -omstandigheden van het product. Het wordt aanbevolen om de daadwerkelijke geschiktheid voor het beoogd gebruik te controleren.

Herz. 03 – 29/11/2019. Dit blad annuleert en vervangt de voorgaande versies.