

CO-PRO UNIVERSELE PRIMER VOCHTSCHERM $\leq 4\%$

TOEPASSING:

Voor het afsluiten en/of het verstevigen van sterk zuigende en vaste of verzande ondervloeren. Kan ook als afsluiting dienen tegen optrekkend vocht of restvocht in betonvloeren en cementdekvloeren vochtpercentage tot 4%* (cementdekvloeren met vloerverwarming: met een vochtpercentage tot 3%*).

Geschikt voor vloerverwarming.



ALLES VOOR JE VLOER!



SNELDROGEND 1-KOMPONENT VOORSTRIJKMIDDEL OP BASIS VAN POLYURETHAAN

Productvoordelen

- Primer / vochtscherm tot CM.4%
- Snelle uitharding
- Zeer laag verbruik

ONDERGRONDVOORBEREIDING

De ondervloer moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer) resp. ATV DIN 18 356 (leg- en onderhoudsinstructies). De ondervloer moet schoon, vrij van scheuren, stevig en vrij van oplosmiddelen zijn. Oude vloerbedekking, niet-vastzittende lijm en egaliserestten moeten mechanisch volledig worden verwijderd.

Nieuwe beton- en cementdekvloeren borstelen en stofzuigen en bouwresten verwijderen. Anhydriet vloeren altijd schuren (korrelgrootte 16) en stofzuigen. Hardsteen- en tegelvloeren opschuren of grondig reinigen.

Maximale vochtgehalte bij onderstaande toepassingen zijn:

- Beton- en cementdekvloer binnen, op isolatie of scheidingslaag:
 - zonder vloerverwarming bij een vochtpercentage tot 2%*
 - met vloerverwarming bij een vochtpercentage tot 1,8%*
- Anhydriet vloeren binnen:
 - zonder vloerverwarming, bij een vochtpercentage tot 0,5%*
 - met vloerverwarming, bij een vochtpercentage tot 0,3%*

U dient bij bovengenoemde vochtgehaltes de vloer te voorzien van **Co-pro Universele primer** en vochtscherm tot bij een vochtpercentage tot 4%*.

VERWERKING

De ondervloer moet schoon, droog, scheurvrij, trek- en drukvast zijn. Verpakking voor gebruik goed schudden en aansluitend het product met een veloursroller gelijkmatig en dun opbrengen. Indien de ondervloer geen oneffenheden vertoont kan ook een lamsvachtroller gebruikt worden, plasvorming vermijden. Voor blokkering van optrekkend vocht of restvocht in beton- of cementvloeren moet na uitharding van de eerste laag altijd kruislings een tweede laag worden aangebracht.

Droogtijd van de eerste laag 1,5 uur, de tweede laag heeft een droogtijd van 1 uur (bij 18 graden). Bij verlijming van parket kan er rechtsteeks worden verlijmd. Wanneer de vloer dient te worden geegaliseerd nog een laag **Co-pro universele primer** onverdund aanbrengen.

**Vochtpercentage is gemeten volgens de Calcium Carbide methode*

Artikelnummer
4887890011



8 717003 325642 >

Scan deze QR
voor meer info.



EIGENSCHAPPEN

- Vochtschermbreuk tot ca. 4%*
- Universeel toepasbaar
- Korte droogtijd
- Zeer laag verbruik
- Inzetbaar voor vloerverwarming

TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking:	5 liter blik
Houdbaarheid:	koel en droog bewaren in gesloten verpakking ca. 6 maanden houdbaar altijd in volgorde van ontvangst verwerken
Basis:	polyurethaan
Kleur:	licht bruin
Verwerkingstemperatuur:	+ 10°C tot + 30°C
Soortelijk gewicht:	1,0 kg/m ³
Verbruik:	ca. 6-10 m ² /liter
Uithardingstijd laag 1:	90 minuten
Uithardingstijd laag 2:	60 minuten

LET OP

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gelijmd, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product.



ALLES VOOR JE VLOER!

