PRODUKTDATEN

Norm	EN ISO 11638			
Nutzungsklasse	ISO 10874 (EN 685)		23 Wohnbereich: Beanspruchung stark 32 Gewerbe: Beanspruchung normal 41 Industrie: Beanspruchung mäßig	
UPEC Klasse			$U_{2s}P_{3}E_{2/3}C_{2}$	
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	• 🗸	3,30 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340 (EN 429)	×	0,37 mm	
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)		2270 g/m²	
Verfügbare Breiten	EN ISO 24341 (EN 426)	₹	2 - 3 - 4 m*	
Standardlänge	EN ISO 24341 (EN 426)	3	+/- 30 m	
TECHNISCHE DATEN				
Verschleißgruppe	EN 660-2		Т	
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	K N	≤ 0,40 %	
Schüsselung	EN ISO 23999		≤ 8 mm	
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	7	≥ 6	
Eindrukverhalten	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,20 mm 0,15 mm	Vorgeschriebener Normwert Durchschnittlicher Messwert
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2		Δ Lw 20 dB	
Dynamischer Gleitreibungskoefizient	EN 13893	9 G	> 0,60	
Rutschhemmung (Rampentest mit Öl)	EN 16165:2021 - Annex B (DIN 51130)	RIO	R10	
Raumschallverbesserung	NF S 31-074		Class A	Lnew <65dB
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{II} -s1	Bfl-s1	
Fußbodenheizung	EN 12667	FLOOR HEATING	Geeignet	
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302		0,0320 m ² .K/W	
Wärmeleitfähigkeit	ISO 10456		0,103 W/(m.K)	
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 (EN 423)	(5)	Beständig	
Antistatische Eigenschaft	EN 1815	F	< 2 kV	Aufladungsspannung auf Estrich
Abhebefestigkeit	EN ISO 24345		≥50N/50mm	
Verhalten bei Verschieben eines Möbelfußes	ISO 16581 (EN 424)		Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	6	Geeignet	Räder Typ H
Oberflächenversiegelung			Biozide PU	
Antibakterielle Oberflächenbehandlung	EN ISO 846		Ja	
TVOC nach 28 Tagen	ISO 16000 (EN 16516)		<100 μg/m³	
VUC nach 28 Tagen	ISO 16000 (EN 16516)		<100 μg/m³	

^{*} Prüfen Sie die Verfügbarkeit für jede einzelne Referenz



Kaltschweißen





Werner Müller



Тур А











Bitte beachten Sie, daß diese Informationen nicht unbedingt vollständig sein müssen und jederzeit geändert oder ergänzt werden können. Dieses Dokument ist gültig ab 24/6/2025 und kann durch weitere Entwicklung und Forschung seine Gültigkeit verlieren. Beauflor behält sich das Recht vor, die entsprechenden Informationen auch ohne besonderen Hinweis zu ändern. Bitte prüfen Sie die Gültigkeit regelmäßig, indem Sie uns kontaktieren.