

Project Parquet Adhesive

1-COMPONENT HYBRIDELIJM

VOORDELEN

- Hard elastische lijmlaag
- Oplosmiddel- en isocyaatvrij
- Directe plaatsing zonder primer

PRODUCT EN TOEPASSINGEN

Project Parquet Adhesive is een 1-component MS hybride lijm voor het verlijmen van mozaïekparket en meerlagig parket (ruw of afgewerkt) op normaal poreuze en niet poreuze ondergronden zoals cementdekvloeren, en anhydrietdekvloeren. Ook geschikt voor geëgaliseerde ondergronden.

VERWERKING

Ondergrond

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van DIN 18356 en het WTCB te zijn. Ondergronden dienen tevens voldoende vorm-, druk- en trekvast zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidsmiddelen en scheuren.

Het vochtpercentage van de ondergrond is sterk van invloed op de kwaliteit van het werk. Onderstaande percentages zijn maximale waarden waaraan de ondergrond moet voldoen.

Cementgebonden 2,0 %CM - 1,8%CM **
Gipsgebonden 0,5 %CM - 0,3 %CM **

**=bij verwarmde vloeren

Cement- en anhydrietgebonden dekvloeren dienen vooraf goed geschuurd en stofvrij gemaakt te worden. Geen primer gebruiken. Gietasfaltdekvloeren dienen na schuren geprimeerd te worden met HYTEC E336 XTREM conform TDS. Bij twijfel over de ondergrond, kunnen wij u altijd ter plaatse adviseren.

VERWERKING

Zorg dat de lijm voor verwerking op kamertemperatuur is. Verwijder na openen de beschermfolie en breng de lijm gelijkmatig op de ondergrond aan met een getande lijmkam. De parketdelen direct in het lijmbed leggen en grondig aankloppen zodat een lijmoverdracht van 100% op de rugzijde van de parketdelen wordt verzekerd. Houdt een ruimte aan tussen wanden en het parket van ongeveer 5 mm. Om de 10 à 15 m² het parket opnieuw aankloppen.



Op het moment van de plaatsing moet het vochtgehalte van het hout tussen 7% en 11% bedragen (volgens EN 13226-13227). De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 45% en 65% liggen voor, tijdens en na de plaatsing van het parket. Voorkom dat er lijm achterblijft tussen de kops- en langsijde.

Verbruik

kam	verbruik
B3	800-900 gr/m ²
B11	1100-1200 gr/m ²
B12	1100-1300 gr/m ²
B15	1200-1400 gr/m ²

VLOERVERWARMING

Project Parquet Adhesive is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de lijm echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een ondergrond temperatuur van ca. 15 gr. bereikt is. Start de vloerverwarming pas weer op 3 dagen na volledige afwerking van de vloer. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met Niboclean Pro worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Project Parquet Adhesive is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog, vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostikdsd.thewerco.com

Kleur	Verpakking	Artikelcode
beige	emmer 16 kg	30611006

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

TECHNISCHE KENMERKEN	
Basis	SMP Hybride
Kleur	caramel
Viscositeit	goed kambaar
Soortelijk gewicht	ca. 1,70
Inlegtijd	ca. 20 min.
Conditie	optimaal tussen 18 °C en 23 °C
	ondergrond >15 °C
	rel. vochtigheid < 65 %
Verbruik	B3: 800 tot 900 g/m ²
	B11: 1000 tot 1200 g/m ²
	B12: 1100 tot 1300 g/m ²
	B15: 1200 tot 1400 g/m ²
Belastbaar	beloopbaar na ca. 24 uur
Nabehandeling	machinale afwerking vanaf ca. 48 uur na applicatie

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl | www.bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 162 491000
+ 32 (0) 9 255 17 17

